

ÖNORM  
EN 1338



Jahr 2023

# Produktdatenblatt

Randbegrenzung aus Beton

Mähkante



**EBENSEER**

Aussenanlagen

Datenblatt Nr. 67

## Ebenseer GmbH

Loferer Bundesstraße 4, A-5760 Saalfelden, Tel.: 06582 735 70, Mail: info@ebenseer.at

| Eigenschaft   |    | Anforderungen / Anmerkungen  |              |  |  |  |
|---|----|--|--------------|--|--|--|
| Ausführung  |    | 2-schichtig, Vorsatzdicke $\geq 4$ mm                                  |              |  |  |  |
| Nennmaße (Herstellmaße)<br>und zulässige Abweichungen | GL | 220 +/- 2 mm   | 330 +/- 2 mm |  |  |  |
|   | GB | 120 +/- 2 mm   | 160 +/- 2 mm |  |  |  |
|   | GD | 45 +/- 3 mm  | 50 +/- 3 mm  |  |  |  |
| Format in cm  |    | 22 x 12 x 4,5  | 33 x 16 x 5  |  |  |  |
| zulässige Abweichungen für Ebenheit<br>und Geradheit  |    | nicht zutreffend   |              |  |  |  |
| Fase  |    | ca. (6 + 1) x 4 mm   |              |  |  |  |
| Sicherheitsnuppe                                      |    | keine  |              |  |  |  |
| Farben  |    | Naturgrau  |              |  |  |  |
| Oberflächenverarbeitung                               |    | Standard Quarzvorsatz  |              |  |  |  |
| Belastbarkeit   |    | begehbar   |              |  |  |  |
| Witterungswiderstand                                  |    | gemäß Ö-Norm EN 1338, Abschnitt 5.3.2, Klasse 3 Kennzeichnung <b>D</b> |              |  |  |  |
| Spaltzugfestigkeit                                    |    | gemäß Ö-Norm EN 1338, Abschnitt 6.3.8.3                                |              |  |  |  |
| Abriebwiderstand                                      |    | gemäß Ö-Norm EN 1338, Abschnitt 5.3.4, Klasse 4 Kennzeichnung <b>I</b> |              |  |  |  |
| Gleit-/Rutschwiderstand                               |    | gemäß Ö-Norm EN 1338, Abschnitt 5.3.5                                  |              |  |  |  |

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit des Produktes.

Gleichmäßigkeitsabweichungen in der Oberflächenstruktur bzw. in der Farbintensität dieses Produktes sind unvermeidbar.

Diese können durch unvermeidbare Eigenschaftsschwankungen der Rohstoffe hervorgerufen werden. Abweichungen beeinträchtigen die Gebrauchstauglichkeit des Produktes nicht!

Pflege und Wartung: gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung", Download unter [www.ebenseer.at](http://www.ebenseer.at)

### Verlegehinweis:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten.

### Bauphysikalische Angaben:

Witterungswiderstand, Spaltzugfestigkeit, Abriebwiderstand, Rutschsicherheit, Maßgenauigkeit und Abschleifverlust gemäß EN 1338. Ebenseer Mähkanten werden gemäß EN 1338 fremd- und permanent eigenüberwacht. Siehe auch VÖB Richtlinie "technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen,- Landschafts- und Gartenbau".

### Einsatzbereiche:

Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der jeweils gültigen technischen Regelwerke einzusetzen.